

	17	Norme di riferimento:	EN 1341:2012, EN 1343:2012		
		Prodotto (DoP 02):	Lastre e cordoli in pietra naturale		
		Destinazione d'uso:	Pavimentazioni esterne		
		Denominazione:	EN 12440:	-	
			Commercial:	Alba Dorata	
Luogo di origine:	Petrografica:	Sublitanite			
		India			

PRINCIPI srl – 61040 San Michele di Mondavio (PU)

<i>Caratteristiche</i>		<i>Valori dichiarati</i>	<i>Metodo di prova</i>
Rilascio sostanze pericolose		NPD	DM 186/2006
Resistenza a flessione	valore minimo atteso	26,4 Mpa	EN 12372:2006
Durabilità della resistenza a flessione	valore medio prima del gelo	37,0 Mpa	EN 12372:2006
	valore medio dopo 56 cicli gelo	34,3 Mpa	EN 12371:2010
Usura per abrasione	valore massimo atteso	22,8 mm	EN 14157:2004
Densità apparente	valore medio	2635 kg/mc	EN 1936:2006
Assorbimento acqua a p.at.	valore massimo atteso	1,3%	EN 13755:2008